

Технические характеристики ЭИП:

Наименование показателей	Норма ГОСТ
Масса бумаги площадью 1м ² ,г.	66±2,5
Разрушающее усилие, Н, не менее в машинном направлении в поперечном направлении	59 29
Капиллярная впитываемость воды за 5 мин. в мм., в среднем по двум направлениям	40±4
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	5,5
Массовая доля золы,% , не более	0,8
рН водной вытяжки	6,5-8,5
Влажность, %, не более	4,5-7,0