

Технические характеристики ЭН:

Наименование показателей	Норма ГОСТ
Толщина, мкм	85±6
Плотность, г/см ³ , не менее	0,76
Разрушающее усилие, кгс, не менее в машинном направлении в поперечном направлении	9,0 3,7
Впитываемость по Клемму, мм, в среднем по двум направлениям	4-11
Прочность на излом при многократных перегибах после термообработки в машинном направлении, число двойных перегибов, не менее	800
Массовая доля золы, %, не более	0,6
рН водной вытяжки	7,0-9,0
Влажность, %, не более	7,0
Электрическая прочность сухой бумаги, кВ/мм, не менее	8,5