

## Технические характеристики:

Свойства	Марка А	Марка Б
Состав по волокну, % целлюлозы древесной сульфатной небеленой по нормативно-технической документации	100	100
Толщина, мкм	136 + 7	223 + 10
Допустимая плотность, г/см <sup>3</sup>	0,71 – 0,81	0,70 – 0,80
Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: в машинном направлении в поперечном направлении	128 (13,0) 69 (7,0)	181 (18,5) 108 (11,0)
Удлинение при разрыве, %, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении	1,8 5,0	1,8 5,0
Степень проклейки мм, не менее	1,2	1,2
Воздухопроницаемость см <sup>2</sup> /мин, не более	40	70
Деформация после намокания в воде в течение 2 часов в поперечном направлении, %, не более	5	-
Влажность	5 - 8	5 - 8